



Produit

Bande stabilisée par un traitement UV, avec un adhésif acrylique très puissant sur une face.

Exemples d'applications

- étanchéité de toiture tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- jointoiment de coffrage
- jointoiment étanche à l'air d'isolants pare-vapeurs
- jonction d'ouvertures entre panneaux d'isolation

Coloris

Noir
Blanc sur demande

Epaisseur

0,30 – 0,33 mm (sans protecteur)

Largeur

De 50 à 1.500 mm (tous les 5 mm)

Longueur

25 m

Conditionnement

Rouleaux tronçonnés
En cartons et séparés par un papier siliconé

Protection du film

Par du papier siliconé brun

Caractéristiques

- ✓ très bonne résistance au vieillissement
- ✓ très bonne résistance à l'humidité
- ✓ mise en œuvre à partir de -10°C (sur support sec)
- ✓ adhésif acrylique sans solvants

Remarque

Les matériaux et le support doivent être secs, fermes et exempts de graisse, d'huile et de poussière.

Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur + unité
Support de l'adhésif	film LDPE noir, 2 ans de stabilité UV*, renforcé par une grille
Adhésif	dispersion acrylique
Film de protection	papier siliconé brun
Epaisseur (sans protecteur) (DIN EN 1942**)	0,30 – 0,33 mm
Adhésion (DIN EN 1939**)	≥ 30 N/25 mm
Allongement (DIN EN 14410**)	≥ 25 N/25 mm ; 300%
Température d'application	+5°C recommandé, applicable à partir de -10°C
Résistance à la température	-30°C à +100°C
Adhésion initiale	excellente
Résistance à l'eau de condensation	bonne
Résistance au vieillissement	très bonne
Durée de stockage	24 mois après la date de production
Stockage	dans l'emballage d'origine, à température ambiante

*fait référence au climat d'Europe centrale

**mesuré conformément aux normes applicables aux essais des rubans adhésifs

Information

Les tolérances de longueur sont conformes à la norme DIN 7715. Tolérances de largeur : +/- 2,50 mm.

Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 08-2017

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01