



Produit

Mousse de polyuréthane ronde à cellules ouvertes.

Exemples d'application

- pour délimiter la profondeur du silicone ou du mastic d'étanchéité
- comme fond de joint
- lorsqu'une étanchéité simplifiée est requise

Coloris

Gris

Diamètres et conditionnements

Diamètre (mm)	Emballage
10	500 x 1 m
15	250 x 1 m
20	200 x 1 m
25	100 x 1 m
30	100 x 1 m
35	50 x 1 m
40	50 x 1 m
50	50 x 1 m
70	25 x 1 m

Exécution

En brins

Longueur

Un (1) mètre

Caractéristiques

- ✓ absorbe le bruit
- ✓ compressible

Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur + unité
Densité	de 22 à 40 Kg/m ²
Structure	cellules ouvertes
Résistance à la température	de -25°C à +80°C
Compressibilité	90%
Allongement à la rupture	180%
Résistance à la rupture par traction	100 kPa
Imperméabilité	à la poussière et aux courants d'air (à compression suffisante)
Stockage	dans un local à température ambiante

Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 01-2007.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2015 01 01.