



Produit

Autocollant double face polyacrylique avec renfort de fibres PET.

Exemples d'applications

- collage étanche
- collage de membranes sous-toitures
- collage de membranes de façade perméables à la vapeur d'eau
- réparation, collage et étanchéité de membranes

Coloris adhésif

Transparent

Épaisseur (sans protecteur)

+/- 0,25 mm

Largeur

Toutes les largeurs de 10 à 1000 mm

Longueur

500 mètres

Conditionnement

Rouleaux tronçonnés, en cartons, séparés par un papier silicone

Protecteur du film

Papier siliconé

Caractéristiques

- ✓ très bonne résistance à l'humidité
- ✓ très bonne élasticité
- ✓ forte adhérence avec un tack initial élevé
- ✓ bonne résistance au vieillissement
- ✓ bonne résistance thermique
- ✓ adhésif sans solvants

Guide d'application

Pour une performance adhésive maximale, préparer la surface de contact en enlevant toute trace de poussière, de savon et d'huile à l'aide d'un solvant de nettoyage (mélange d'alcool isopropylique/acétone) de type **DOWSIL™ R-40**, compatible avec le verre, le verre réfléchissant, le verre émaillé, les métaux et les plastiques. Conditionnement : flacon de 1 litre ou bidon de 5 litres. A utiliser avec un chiffon doux non-peluchant.

Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur + unité
Support de l'adhésif	renfort de fibres PET
Adhésif	polyacrylique sans solvants
Épaisseur (sans protecteur)	+/- 0,25 mm
Adhésion sur acier (DIN EN ISO 1939)	+/- 18 N/25 mm
Résistance au déchirement	moyenne
Adhésion initiale	très bonne
Épaisseur totale (sans protecteur)	+/- 0,20 mm
Température d'application	>-10°C (le support doit être sec et non gelé)
Résistance à la température	de -40°C à +100°C (pointes jusqu'à +180°C)
Stockage	dans un local à température de 21°C, 50% d'humidité relative

Information

Les tolérances de longueur sont conformes à la norme DIN 7715. Tolérances de largeur : +/- 2,50 mm.

Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants.

Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avèrerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 07-2007.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01