115 TOP-ACRYL

Produit

115 TOP-ACRYL est un mastic de scellement, de remplissage et de réparation professionnel de première qualité, bien peinturable, immédiatement résistant à la pluie, spécifiquement pour l'extérieur, sur base d'une technologie de dispersion acrylique, durcissant par évaporation de l'eau de la masse et se transformant en un caoutchouc plasto-élastique durable.

Exemples d'application

- produit pour joints de remplissage et de réparation résistant à l'eau pour sceller, boucher et réparer des joints, failles, fissures, déchirures et petits trous à l'extérieur dans les endroits exposés à la pluie
- convient particulièrement bien pour l'extérieur et aussi pour l'intérieur
- scellement des joints entourant des pans de façades, chambranles de fenêtre et de porte, prises murales et passages
- scellement de joints entre les et le long des parois, murs, plafonds, lattes, plinthes, rebords, escaliers, panneaux, bordures, profilés, boiseries, ornements, panneaux, rebords de fenêtre, lacunes, bandeaux de rives de toiture, parapets, etc.
- boucher et réparer des fissures, soudures, déchirures, fêlures, trous de perçage, de clous et de vis dans des façades, murs, parois et plafonds
- sceller des connexions entre des éléments métalliques, par ex. dans la construction de canaux d'aération, de carrosserie, de remorques, de navires et conteneurs
- application sur la plupart des supports comme le bois, le multiplex et le triplex, les panneaux durs et souples, les matières isolantes, systèmes de peinture et vernis, plâtreries, le stuc, la peinture, la maçonnerie, le béton (cellulaire), les plaques de plâtre, les métaux etc.

Couleur : blanc

Présentation (conditionnement) :

carton de 12 cartouches de 310 ml

Avantages/caractéristiques

- ✓ Résiste immédiatement à la pluie, idéal pour l'extérieur là où le produit est exposé à la pluie.
- ✓ Matière d'une plasticité-élasticité durable, capacité de mouvement maximale 12,5%.
- ✓ Très bonne adhésion, sans primaire, sur la plupart des supports, même poreux et humides.
- ✓ Très bien façonnable, bouchage universel, sceller et réparer avec un même matériau.
- ✓ Bien peinturable une fois que le film s'est formé (après env. 10 minutes) au moyen d'une peinture synthétique ou une dispersion.
- ✓ Produit de jointoiement et de remplissage quasiment inodore au durcissement, certifié CE sur base de dispersion acrylique.
- ✓ Résistance durable des couleurs aux intempéries, au gel (jusqu'à – 15°C) et au vieillissement.
- ✓ Non corrosif pour les métaux.
- ✓ Très faible en émissions, certifié classe d'émissions VOC A+.

Caractéristiques techniques

Propriété	Valeur + unité
Fluage (ISO 7390)	< 3 mm
Densité	1,55 g/ml
Formation de peau (23°C et 55% H.R)	10-15 minutes
Matières sèches	88%
Déformation admissible	12,5%
Résistance à la température après polymérisation complète	de -20°C à +75°C
Valeurs mécaniques	film 2 mm
Dureté Shore A (DIN 53505)	17°
Module 100% (DIN 53504)	0,35 MPa
Allongement à la rupture (DIN 53504)	350%
Certifications	EN 15651-1 : F-EXT-INT 12.5 P Classe démissions VOC A+ EMICODE EC1 PLUS
Résistance au froid pendant le transport	jusqu'à -15°C
Durée de conservation	15 mois après la date de production, dans son emballage d'origine non-ouvert, frais et sec, à une température de +5°C à +25°C

Méthode d'application

- ✓ Température de façonnage (température ambiante et du support) +5°C - +40°C.
- ✓ Sur des supports solides, accommodants, nus, propres, exempts de graisse et de poussière ; les supports poreux / absorbants / ouverts n'ont pas besoin d'être secs.
- ✓ Les joints doivent avoir les dimensions correctes permettant d'absorber les mouvements.
- ✓ Dégager le support des éléments détachés à l'aide d'une brosse adéquate.
- ✓ Bien dégraisser le support à l'aide de 510 CLEANER.
- ✓ Les supports très poreux / fortement absorbants comme de blocs de plâtre, les pierres (en grès calcaire), le béton (cellulaire) et la maçonnerie doivent être pourvus d'un apprêt homogène composé par exemple d'une part de 115 TOP-ACRYL et de deux parts d'eau.
- ✓ Une finition lisse et serrée à l'eau est indispensable pour la formation du film.

115 TOP-ACRYL

Peinture
115 TOP-ACRYL peut être peint avec une peinture synthétique ou une dispersion. Idéalement, la peinture sera appliquée après le durcissement complet en raison du rétrécissement du matériau. Si la peinture est appliquée avant, des fissures ou fêlures peuvent se former ultérieurement dans la couche de peinture. La couche de peinture peut également se fissurer ou fêler suite à l'utilisation de peintures de dispersion à forte teneur de métaux.

Nettoyage
Éliminer la matière fraîche/non durcie des supports et outils à l'aide de l'eau, laver les mains et la peau avec des 515 ULTRA-WIPES et/ou de l'eau et du savon. La matière durcie doit être éliminée mécaniquement.

Limitations et recommandations
Ne convient pas pour une exposition à l'eau durable et/ou permanente. Ne convient pas pour PE, PP, PC, PTFE, PMMA, pour les matières synthétiques souples, le néoprène et des supports bitumeux. Des décolorations peuvent éventuellement se produire sous certaines conditions, par un contact direct avec des produits chimiques et/ou l'exfiltration d'un adoucissant à partir du support. Nous conseillons de tester au préalable l'adhérence et la tolérance aux matières et à la peinture.

Santé et sécurité
Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec abondamment d'eau et consulter un médecin si le produit non durci est projeté dans les yeux. La fiche d'informations de sécurité du produit est disponible sur demande.

Note
Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.
La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avèrerait ne pas être conforme à cette garantie.
Etat des données techniques du fournisseur au 2017 09 05
Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2023 12 14