



## Product

Dubbelzijdig klevende tape op basis van een draadversterkte polyacrylaatlijmlaag.

## Toepassingsvoorbeelden

- hermetisch verlijmen
- verlijmen van onderdakfolies
- verlijmen van dampopen gevefolies
- herstellen, verlijmen en afdichten van folies

## Kleur lijm

Transparant

## Dikte (zonder beschermfolie)

+/- 0,25 mm

## Breedte(s)

Alle breedtes van 10 tot 1000 mm (om de 1 mm)

## Lengte

500 m

## Verpakking

Op rol

In dozen, gescheiden door een siliconenpapier

## Bescherming van de lijm

Gesiliconiseerd papier

## Eigenschappen

- ✓ goede weerstand tegen vocht
- ✓ hoge uiteindelijke elasticiteit
- ✓ sterk klevend met hoge initiële tack
- ✓ goed verouderingsbestendig
- ✓ goede thermische weerstand
- ✓ solventvrije lijmlaag

## Toepassingsgids

Voor een maximale kleefkracht is het aan te raden het contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor van stof, zeep of olie te verwijderen met behulp van het geschikt reinigingsmiddel type **DOWSIL™ R-40** (op basis van een uitgedokterd mengsel van isopropanol en aceton – heldere vloeistof). De **DOWSIL™ R-40** is uiterst geschikt om niet-poreuze oppervlakken te reinigen alvorens zelfklevende pvc-banden aan te brengen. Verenigbaar met glas, reflecterend glas, gemoffeld glas, metalen en plastics. Verpakking: bus van 1 of 5 liter. Te gebruiken met een zachte, pluisvrije doek.

## Technische eigenschappen

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Lijmdrager	PET-afrastering
Lijmlaag	polyacrylaat zonder solventen
Dikte (zonder beschermfolie)	+/- 0,25 mm
Adhesie op staal (DIN EN ISO 1939)	+/- 18 N/25 mm
Scheurweerstand	gemiddeld
Initiële kleefkracht	hoog
Totale dikte (zonder beschermfolie)	circa 0,20 mm
Verwerkingstemperatuur	>-10°C (ondergrond droog en niet bevroren)
Temperatuurweerstand	van -40°C tot +100°C (kortstondig tot +180°C)
Opslag	in de oorspronkelijke verpakking bij 21°C en 50% relatieve vochtigheid

## Ter informatie

De lengtetoleranties zijn volgens DIN 7715. Breedtetoleranties :+/- 2,50 mm

## Algemene informatie

De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt.

Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken.

De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het moment van verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.

Stand van de technische gegevens van de leverancier: 07-2007.

De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01