BUTYL CS-800 DS

Product
Plasto-elastische butyl- en rubbermassa met een grote kleefkracht. Verschillende uitvoeringen.

Toepassingsvoorbeelden
- dichting tegen water, lucht et waterdamp
- soepele montages die niet onderhevig zijn aan mechanische vereisten
- bijkomende dichting voor stalen daken en gevels
- dempende functie tussen 2 ondergronden
- als hulp voor montage bij EPDM-stroken

Kleuren: grijs of zwart (naargelang de uitvoering)
Diktes : van 1 tot 5 mm
Breedtes : van 4 tot 50 mm (ons raadplegen)
Uitvoering : vlak of U-vorm
Verpakking : op rol

Afmetingen CS-800 DS GREY (vlakke uitvoering)

Dikte x breedte (mm)	Rollengte (m)	Aantal rollen per doos
1,5 x 20	50	12
5 x 35	9,6	6

Afmetingen CS-800-DS ROND

Diameter (mm)	Rollengte (m)	Kleur	Aantal rollen per doos
6	8	grijs/zwart	22
8	6	grijs	22

Afmetingen CS-800 DS BLACK (vlakke uitvoering)

Dikte x breedte (mm)	Rollengte (m)	Aantal rollen per doos
0,8 x 40	50	8
1,5 x 20	50	12
2 x 5	20	30
2 x 12	20	22

Eigenschappen
- zeer goede hechting op hout, behandelde metalen, aluminium, beton, cement
- goede weerstand tegen uv-straling

Opmerkingen
Wij raden de gebruiker aan de verenigbaarheid van de tape en de ondergrond te controleren op gebied van verlijming en chemische compatibiliteit en dit rekening houdend met de verwerkingstemperatuur. De ondergronden moeten proper, droog, gezond en stofvrij zijn.
Voor een maximale kleefkracht is het aangeraden het contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor van stof, zeep of olie te verwijderen met behulp van het geschikt reinigingsmiddel type **DOWSIL™ R-40** (op basis van een uitgedokterd mengsel van isopropanol en aceton – heldere vloeistof).

Technische eigenschappen
BUTYL CS-800-DS GREY & CS-800-DS ROND

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Vervorming bij belasting	maximaal 15 %
Drukweerstand	maximum 2 kN/m
Gewichtsstabiliteit	maximaal 1 %
Verwerkingstemperatuur	van +5°C tot +40°C
Temperatuurweerstand	van -30°C tot +70°C
Opslag	in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking onder de 30°C

Technische eigenschappen BUTYL CS-800-DS BLACK

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Kleefkracht bij dynamische treksterkte	40 N/cm²
Kleefkracht bij dynamische afschuiving	12 N/cm²
Peel op 90°	7 N/cm
Verwerkingstemperatuur	van +5°C tot +40°C
Temperatuurweerstand	van -40°C tot +90°C
Opslag	in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking onder de 30°C

Butyltapes zijn plastische producten en hebben een zeer geringe elastisch herstel. Zij mogen dus niet toegepast worden voor langdurige en permanente verlijmingen en vervangen dus nooit een mechanische bevestiging. De mechanische eigenschappen van butyl verminderen bij het verhogen van de temperatuur. Producten op basis van butyl zijn gevoelig voor solventen.

Ter informatie
De lengtetoleranties zijn volgens DIN 7715. Breedtetoleranties :+/- 2,50 mm

Algemene informatie
De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt. Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook. De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het moment van verzending. Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.
Stand van de technische gegevens van de leverancier: 05 2012.
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2023 09 18