

Product

Hechtingverbeteraar voor het gebruik van diverse producten op poreuze, vochtige ondergrond of in het geval van buitentemperaturen tussen -10°C en +5°C.

Toepassingsvoorbeelden

Speciaal ontwikkeld als hechtingverbeteraar in gevels, op poreuze, vochtige ondergronden voor:

CS-EPDM Foil-lijm gamma:

- CS-EPDM Mastic Bond FA
- CS-EPDM Contact Bond TA

Novoproof gamma zelfklevende EPDM:

- CS-EPDM Foil ZK
- CS-EPDM Easy Foil
- CS-EPDM Foil met HTB lijmstroken

Castelein Easy Foil gamma:

- Easy Foil OS Black
- Easy Foil ST
- Easy Foil SI
- Easy Foil Dynamic
- Easy Foil N

Diverse Castelein producten met zelfklevende lijm op basis van butyl of acrylaat

Als barrière tussen EPDM en het Castelein Easy Foil gamma (voorkomt migratie van weekmakers in EPDM)

Kleur

Zwart

Verpakking

Blik van 4.5 kg

Verbruik

10-15 gr/ meter op 5 cm

Opmerking

Maak steeds gebruik van een harde aandrukrol voor een optimale hechting. Twee types zijn voorhanden: hard siliconenrubber of staal.



Membrane n°
22003 Classe: A-B-C
22012 Classe: B-C
22015 Classe: C

Technische eigenschappen

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Basis	synthetisch rubber met solventen
Densiteit	0,835 kg/l
Droge stoffen	36,30 %
Verwerkingstemperatuur	van -10°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	van -40°C tot +90°C
Vlampunt	-20°C
Viscositeit (Brookfield)	900 mPa.s +/- 100
Attesten	ATG 3288
Houdbaarheid	18 maanden vanaf productiedatum
Opslag	droog in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur

Toepassing

Goed doorroeren voor gebruik en gelijkmatig verdelen met verfborstel of verfrol. Na 5 tot 15 minuten controleren of deze vinger-droog is. Deze oppervlakte kan gedurende meerdere uren onbedekt blijven indien er zich geen vuil of vochtigheid op de oppervlakte afzet.

Algemene informatie

De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt.

Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook.

De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het moment van verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.

Stand van de technische gegevens van de leverancier: 02 2022.

De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2024 05 29