

CS-EPDM STRUCTURE FOIL AVEC 1 OU 2 COUCHES ADHESIVES HIGH TACK ACRYL

Produit

Membrane élastomère obtenue en mélangeant de l'EPDM (Ethylène-Propylène-Diène-Monomère) avec des huiles avec d'autres additifs puis en calandrant et vulcanisant le tout. La membrane est soit fournie avec 1 (gauche) ou 2 (gauche + droite) couches adhésives acryliques, soit pourvue d'une couche adhésive acrylique sur toute la surface comme support temporaire de montage.

Exemples d'application

- comme rejet d'eau sous des seuils
- autour de murs rideaux
- dans des façades métalliques
- en façade isolante

Coloris

EPDM Structure Foil : noir

Adhésif(s) : transparent

Epaisseurs

0,50* / 0,75 / 1,00 / 1,30 / 1,50 mm

Largeurs (avec adhésifs)

300-350-400-450-500-...-750 mm

Longueurs

Epaisseur 0.50 : 50 m

Différents épaisseurs : 25 m

La longueur peut varier de $\pm 5\%$ car, lors du rembobinage dans nos ateliers, l'étirement varie en fonction de l'élasticité de la membrane.

Exécution(s)

- En bandes prédécoupées (tronçonnées)

Caractéristiques EPDM

- ✓ très bonne résistance aux conditions climatiques, aux rayons UV et au vieillissement
- ✓ très bonne étanchéité à l'eau à long terme
- ✓ imputrescible et très élastique
- ✓ recyclable
- ✓ sans solvants

Remarque

Utilisez toujours un maroufleur dur pour appliquer assez de pression afin d'obtenir une adhérence optimale. Deux versions sont disponibles, l'une en caoutchouc silicone, l'autre en métal.



Membrane n°23003
Classe: A-B-C



Caractéristiques techniques de la membrane

Propriété	Valeur + unité
Densité (-10% / + 10%) (EN 1849-2)	
○ 0,50* mm	0,443 kg/m ²
○ 0,75 mm	0,713 kg/m ²
○ 1,00 mm	1,000 kg/m ²
○ 1,30 mm	1,348 kg/m ²
○ 1,50 mm	1,580 kg/m ²
Dureté shore A	50-70
Résistance à la température	de -40°C à +120°C
Structure	Caoutchouc solide monocouche
Elongation (EN12311-2)	≥ 300%
Résistance à la traction (EN 12311-2)	
○ 0,50* mm	6 N/mm ²
○ 0,75 mm	7 N/mm ²
○ 1,00 mm	8 N/mm ²
○ 1,30 mm	8 N/mm ²
○ 1,50 mm	8 N/mm ²
Résistance à la déchirure (EN 12310-2)	
○ 0,50* mm	≥ 10 N
○ 0,75 mm	≥ 10 N
○ 1,00 mm	≥ 20 N
○ 1,30 mm	≥ 20 N
○ 1,50 mm	≥ 20 N
Classification au feu (EN 13501-1)	E
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) (EN 1931)	50.000

*Cette épaisseur fait partie du système mais n'est pas reprise dans la certification SNIF/ATG.

Veillez à bien fixer l'EPDM par la suite. La couche adhésive ne sert que de support au montage.

CS-EPDM STRUCTURE FOIL AVEC 1 OU 2 COUCHES ADHESIVES HIGH TACK ACRYL

Mastics

CS-EPDM Mastic Bond FA

Adhésif monocomposant à base de caoutchouc synthétique qui durcit en un caoutchouc élastique durable. Couleur: noir.

CS-EPDM Foil Bond 00

Adhésif et produit d'étanchéité à monocomposant basé sur la technologie MS Hybrid, qui durcit en un caoutchouc élastique durable. Couleur: noir.

Les deux produits ont été spécialement développés pour coller et sceller la membrane CS-EPDM Structure Foil sur les matériaux de construction les plus courants tels que l'aluminium (non traité, anodisé, peint par poudrage), les substrats minéraux (béton, pierre, clinker, plâtre), les fenêtres en PVC, l'acier (galvanisé, peint par poudrage), le bois (à tester au préalable), les chevauchements entre les membranes EPDM. Poches en aluminium de 600 ml.

Accessoires

CS-EPDM Foil Primer

Primaire d'adhérence pour la colle de contact CS-EPDM Contact Bond TA ou du mastic de collage CS-EPDM Mastic Bond FA sur un support poreux, humide ou lorsque la température est située entre +5°C et -10°C.

CS-EPDM Contact Bond TA

Colle de contact à base de caoutchoucs synthétiques pour le collage de la membrane sur divers supports (bois, aluminium et béton).

CS-EPDM Cleaner

Pour bien dégraisser la membrane CS-EPDM Structure Foil (lorsqu'elle est souillée) avant d'appliquer le mastic de collage CS-EPDM Mastic Bond FA ou la colle de contact CS-EPDM Contact Bond TA.

Caractéristiques : voir la fiche technique des produits.

Remarque

La largeur totale de la bande adhésive présente sur la membrane, doit être appliquée sur le support et les matériaux ne peuvent pas être soumis à une force de traction permanente.

Pour votre information :

La face adhésive est appliquée entre 1 et 6 mm du bord de la membrane.

Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avèrerait ne pas être conforme à cette garantie.

Informations relatives à la marque Label SNJF et au Référentiel consultables sur www.oc-sjff.fr

Etat des données techniques du fournisseur au 05-2014

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2026 09 21