

Produit

Membrane élastomère obtenue en mélangeant de l'EPDM (Ethylène-Propylène-Diène-Monomère) avec des huiles avec d'autres additifs puis en calandrant et vulcanisant le tout.

Exemples d'application

- contre les remontées capillaires
- comme rejet d'eau en bas de façade
- comme rejet d'eau sous des seuils
- autour de murs rideaux
- dans des façades métalliques
- en rénovation de gouttières
- en façade isolante
- autour de fenêtres

Couleur

Noir

Epaisseur

1,00 mm (-5% / +10%)

Largeurs

100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-... - 1.500 mm

Longueur

25 m

La longueur peut varier de $\pm 5\%$ car, lors du rembobinage dans nos ateliers, l'étirement varie en fonction de l'élasticité de la membrane.

Exécutions

- avec 1 ou 2 bandes adhésives acryliques
- sans bandes adhésives

Caractéristiques

- ✓ très bonne résistance aux conditions climatiques, aux rayons UV et au vieillissement
- ✓ très bonne étanchéité à l'eau à long terme
- ✓ imputrescible et très élastique
- ✓ recyclable
- ✓ sans solvants

EPDM FOIL BOND 00

Produit d'étanchéité adhésif monocomposant à base de MS Polymère. Couleur : noir

Spécialement conçu pour le collage et l'étanchéité du CS-EPDM Structure Foil sur les matériaux de construction les plus courants tels que l'aluminium (non traité, anodisé, thermolaqué), les substrats minéraux (béton, pierre, briques, plâtre), les fenêtres en PVC, l'acier (galvanisé, thermolaqué), le bois (pré-testé), les chevauchements entre feuilles EPDM. Saucisses en aluminium de 600 ml.



Membrane n°23003
Classe: A-B-C



Caractéristiques techniques de la membrane

Propriété	Valeur + unité
Classification au feu (EN 13501-1)	E
Etanchéité à l'eau (2 kPa) (EN 1928)	réussi
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) (EN 1931)	50.000
Résistance aux chocs (EN 12691)	Non déterminé
Résistance au cisaillement (EN 12316-2)	Non déterminé
Résistance à la traction (EN 12311-2)	≥ 8 MPa
Elongation (EN 12311-2)	$\geq 300\%$
Résistance à la déchirure (EN 12310-2)	≥ 20 N
Résistance au vieillissement (EN 1296/EN 1931)	réussi

Spécification technique standardisée EN 13984:2013

Application

Utilisez toujours un maroufleur dur pour appliquer assez de pression.



Respectez le principe du tuilage

Exécutions et accessoires



CS-EPDM STRUCTURE FOIL

1,00 MM

Accessoires

CS-EPDM Foil Primer

Améliorateur d'adhérence pour l'utilisation de la colle de contact CS-EPDM Contact Bond TA ou du mastic de collage CS-EPDM Mastic Bond FA sur des supports poreux, humides ou en cas d'utilisation à des températures entre +5°C et -10°C.

CS-EPDM Contact Bond TA

Adhésif de contact à base de caoutchouc synthétique utilisé pour le collage de l'EPDM Structure Foil sur toutes sortes de substrats (bois, aluminium et pierre).

CS-EPDM Cleaner

Pour nettoyer le CS-EPDM Structure Foil (s'il n'est pas suffisamment propre) avant de le coller avec le CS-EPDM Mastic Bond FA ou l'adhésif de contact CS-EPDM Contact Bond TA.

Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

Informations relatives à la marque Label SNJF et au Référentiel consultables sur www.oc-sfjf.fr

Etat des données techniques du fournisseur au 07-2022

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2026 09 03